(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005 年5 月26 日 (26.05.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/048218 A1

(51) 国際特許分類?:

1 (1

(21) 国際出願番号:

G09F 3/10, B65D 23/00 PCT/JP2004/016729

(22) 国障出願日:

2004年11月11日(11.11.2004)

(25) 国際出願の官語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願 2003-382592

2003年11月12日(12.11.2003) 万


(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社フジシールインターナショナル (FUJI SEAL INTERNATIONAL, INC.) [JP/JP]; 〒5380041 大阪府 大阪市鶴見区今津北5丁目3番18号 Osaka (JP). 関西ペイント株式会社 (KANSAI PAINT CO., LTD.) [JP/JP]; 〒6618555 兵庫県尼崎市神崎町33番1号 Hyogo (JP). (72) 発明者; および

- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 栢 拓二 (KAYA, Takuji) [JP/JP]; 〒1000005 東京都千代田区丸の内1 丁目 9 番 1 号 株式会社フジシール東京本社内Tokyo (JP). 鹿倉 普和 (KAKURA, Yoshikazu) [JP/JP]; 〒5380041 大阪府大阪市鶴見区今津北 5 丁目 3 番 1 8 号 株式会社フジシール内 Osaka (JP). 弓長 浩子 (YUMINAGA, Hiroko) [JP/JP]; 〒5380041 大阪府大阪市鶴見区今津北 5 丁目 3 番 1 8 号 株式会社フジシール内 Osaka (JP). 天木 慎悟 (AMAKI, Shingo) [JP/JP]; 〒2440817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町 6 0 3 2 3 4 Kanagawa (JP). 猪股 敬司 (INOMATA, Ketji) [JP/JP]; 〒2540019 神奈川県平塚市西真土 1 3 7 1 Kanagawa (JP).
- (74) 代理人: 三枝 英二 . 外(SAEGUSA, Eiji et al.); 〒 5410045 大阪府大阪市中央区道修町 1-7-1 北浜 TNKビル Osaka (JP).

[稅菜有]

(54) Title: SHRINK LABEL FOR PET BOTTLE AND PET BOTTLE WITH THE LABEL ATTACHED THERETO

(54) 免明の名称: PETボトル用シュリンクラベル及びそれを装着してなるPETボトル



(57) Abstract: A shrink label for a PET bottle made of a heat-shrinkable film, characterized in that it has an adhesive coating film layer comprising a coating agent (A) and having a dry film thickness of 1 to 10 μ m on the side of the label contacting with the PBT bottle, and that the peeling strength after the crimping of the coating surface of the shrink label and a PBT film under a pressure of 8.5 MPa in an atmosphere of 40°C for 24 hr falls within the range of 5 mN/50 mm to 17 mN/50 mm; a PBT bottle to which label.

(57) 要約: 本発明は、熱収縮性フィルムからなるPETボトル用シュリンクラベルであって、該シュリンクラベルのPETボトルと接する側に、塗工剤(A)による乾燥腹厚0. 1~10μmの接着性塗膜層を有しており、該シュリンクラベルの氏力を掛きでは、50mmへ17N/50mmの範囲内であることを特徴とすシュリンクラベルを装着してなるPETボトルを、提供するものである。